

## **DURAFLEX.**F46

DURAFLEX F46 est une membrane de polyuréa aromatique à plusieurs composantes qui offre une application à durcissement rapide et des propriétés de calfeutrage des fissures. Le produit peut être utilisé en service d'immersion constante dans l'eau ou enfoui sous terre.

DURAFLEX F46 est composé à 100 % de solides. Le produit est sans COV ce qui en fait la solution idéale pour les défis actuels liés à l'environnement dans l'industrie. Plusieurs couleurs sont disponibles sur demande.

**Idéal pour:** • Toiture

Confinement secondaire

Boîte de camion

• Imperméabilisation de fondation

Substrats optimaux: • Béton

Bois

Acier

Mousse de polyuréthane pulvérisée

Polystyrène expansé

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES						
PROPRIÉTÉS	MÉTHODES DE TEST	RÉSULTATS				
Indice de dureté (Shore)	ASTM D2240	43-48D				
Pression hydrostatique	ASTM D5385	Réussi – 110 m (370 pi)				
Résistance à la tension	ASTM D412-C	2800 – 3300 PSI 19.3 – 22.8 MPa				
Élongation maximale	ASTM D412-C	500 – 600%				
Résistance à la déchirure	ASTM D624-C	380 – 430 PLI	67 – 75 kN/m			
Abrasion	ASTM D4060 1000 cycles, 1000g, CS-17	8.3mg				
	ASTM D4060 1000 cycles, 1000g, H-18	191.8mg				
Transmission à la vapeur (1.08mm)	ASTM E96-A	10.6 g/m <sup>2</sup> *24h				
Perméance (perms)	ASTM E96-A	0.067 perm*pouce				
Capacité de pontage des fissures	ASTM C1305	Réussi 10 cycles @ -26°C				
Étanchéité (après impact)	CAN/CGSB 37.56	5 mètres – Aucune fuite				
Impact dynamique	CAN/CGSB 37.56	Réussi – Aucune perforation				
Impact statique	CAN/CGSB 37.56	Réussi – Aucune perforation				
Résistance au pelage	CAN/CGSB 37.59-M86	1 895 n/m				
Flexibilité à basse température	CAN/CGSB 37.59-M86	- 40°C – Aucune fissuration				

<sup>†</sup>Tests effectués à 2 250 PSI/150°F (15 513kPa/65°C). Les propriétés varient en fonction des paramètres d'application.

PROFIL DE RÉACTIVITÉ			
Temps de gel	3 – 8 sec		
Hors poussière	10 – 15 sec		
Temps de recouvrement	Maximum 4 heures		



PROPRIÉTÉS DES COMPOSANTES					
PROPRIÉTÉS	ISO - Flexible	RÉSINE - F46			
Apparence	Liquide jaune	Liquide ambré (peut être teint)			
Viscosité @ 25°C	500 – 900 cps 600 – 1200 cps				
Gravité spécifique @ 25°C	1.10 – 1.15	1.00 – 1.06			
Ratio de mélange (volume)	100	100			

PARAMÈTRES D'APPLICATION						
Pression pulvérisation recommandée	2 000 – 2 500 PSI	13 790 – 17 236 kPa				
Pression minimum de pulvérisation	1800 PSI	12 410kPa				
Température ISO (A) & RÉSINE (B)	135 °F – 160°F	57 °C – 71°C				
Température boyau	135 °F – 160°F	57 °C – 71°C				
Épaisseur min. par feuil sec recommandée	30 mils	0.75mm				
Épaisseur habituelle du feuil sec	40 – 100 mils	1.0 - 2.5 mm				
Aire de couverture théorique	1600 pieds carré par gallon à 1 mils	149 m² par 3.78 litre à 25 microns				

†Les propriétés physiques diminuent lorsque appliqué à une pression inférieure à 2 000 PSI. Veuillez vous référer au guide d'application Duraflex pour les recommandations précises.



Genyk utilise des matières premières de la plus haute qualité et des installations de fabrication à la fine pointe de la technologie. Le résultat est un produit durable et de qualité supérieure.



Avant de manipuler ces produits chimiques, veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité des deux composants.

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT							
Informations supplémentaires	ISO - Flexible		RÉSINE - F46				
Conditionnement	Baril: 220kg / Tote: 1,100kg		Baril: 200kg / Totes: 1,000kg				
Température d'entreposage	59°F - 100°F	15°C - 38°C	59°F - 100°F	15°C - 38°C			
Durée de vie	12 mois		12 mois				

Informations additionnelles: Tous les matériaux doivent être conservés dans leurs contenants d'origine et à l'abri de la chaleur et de l'humidité, surtout après le bris des sceaux d'étanchéité et l'ouverture des contenants. Un stockage sous les températures recommandées peut entraîner une séparation de la résine et/ou la formation de cristaux pour l'isocyanate et augmentera la viscosité des composants, les rendant difficiles à pomper. Des températures de stockage supérieures peuvent diminuer la durée de vie. Les deux composants sont affectés négativement par l'eau et l'humidité.

L'information contenue dans cette fiche technique est une description précise des utilisations typiques du produit. Genyk Inc. décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects pouvant résulter de l'utilisation inappropriée du produit. Par conséquent, il incombe à l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires et de tester le produit. Rien dans le présent document ne doit être considéré comme une autorisation ou une recommandation visant à porter atteinte à tout brevet ou droit de propriété intellectuelle.