



26 Août 2025
Bulletin Technique #137

Sujet: ADHÉRENCE DU *BORÉAL NATURE ÉLITE* AUX MEMBRANES

1. Adhérence de *Boréal Nature Élite* aux membranes auto-adhésives en bitume modifié SBS :

L'adhérence de *Boréal Nature Élite* à plusieurs membranes auto-adhésives en bitume modifié SBS a été déterminée comme excédant le seuil de séparation de 16 psi (110 kPa) établi pour le système pare-air Genyk.

Matériaux compatibles avec Genyk :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. HENRY – | Blueskin SA, Blueskin SA LT, Blueskin VP160, Blueskin TWF |
| 2. SOPREMA – | Sopraseal Stick 1100T, Sopraseal Stick 130,
Sopraseal Stick 130S, Sopraseal WFM |
| 3. W.R. MEADOWS – | Air-Shield, Air-Shield TWF |
| 4. 3M – | 3M-3015 |

2. Adhérence de *Boréal Nature Élite* aux membranes synthétiques en caoutchouc appliquées en couche liquide :

L'adhérence de *Boréal Nature Élite* à plusieurs membranes en bitume modifié SBS appliquées en couche liquide a été déterminée comme excédant le seuil de séparation de 16 psi (110 kPa) établi pour le système pare-air CUFCA.

Matériaux compatibles avec Genyk :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. HENRY – | AirBloc 06, AirBloc 21, AirBloc 31MR, AirBloc 32MR |
| 2. SOPREMA – | Sopraseal LM200S, Sopraseal LM200T |

Pierre-Luc St-Louis
Technicien en science du bâtiment
Solutions Genyk