

DURAFLEX

SOLUTION VERSATILE.
PROTECTION OPTIMALE.

Duraflex est une ligne de polyuréa à prise rapide. Avec ses propriétés écologiques, sans COV et ses performances supérieures, Duraflex est l'option de choix.



POLYVALENCE D'APPLICATION

- Application optimale et lisse sur une variété de substrats
- Applicable dans une étendue de conditions météo



BARRIÈRE ROBUSTE

- Performances d'étanchéité de haut niveau
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Atteint toutes les zones pour un résultat homogène



EFFICACITÉ SUPÉRIEURE

- Excellente adhérence
- Préparation minimale nécessaire
- Durcissement rapide pour un retour optimal aux activités



PERFORMANCES DURABLES

- Haute résistance chimique aux acides et aux bases
- Solutions industrielles de longue durée
- Fiabilité accrue dans le temps



Développé et fabriqué à Shawinigan, Qc
Représentation locale partout au Canada

GENYK 
POLYURETHANE

APPLICATION POSSIBLES

| Applications | F46 | F48 | D70 |
|---------------------------------------------|----------------|-----|----------------|
| Revêtement de réservoir | | | |
| Revêtement résistant aux produits chimiques | | | |
| Étanchéité du béton et de l'acier | | | |
| Confinement secondaire sur géotextile | | | Non applicable |
| Toiture | | | Non applicable |
| Imperméabilisant sur mousse pulvérisée | | | |
| Boîte de camion | | | |
| Station d'épuration - résistance chimique | | | |
| Plancher de béton avec trafic soutenu | | | |
| Industries alimentaire et agricole | | | |
| Industrie maritime et nautique | | | |
| Industrie minière | | | |
| Parc à thèmes - couche dure (sur EPS) | | | |
| Retardateur de flammes | Non applicable | | |

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| Propriétés | F46 | F48 | D70 |
|-----------------------|----------|----------|--------|
| Dureté | 46D | 48D | 70D |
| Tension (PSI) | 3000 | 3250 | 4700 |
| Élongation (%) | 550 | 530 | 20 |
| Déchirure (PLI) | 405 | 395 | 455 |
| Abrasion (CS-17) (mg) | 8.3 | 6.9 | 42.1 |
| ISO (A) | Flexible | Flexible | Rigide |

SUBSTRATS PRIVILÉGIÉS

- Béton
- Acier
- Mousse de polyuréthane pulvérisée
- Polystyrène expansé

COULEURS

Une variété de couleurs sont disponibles sur demande.



1 844 404-3695



1701, 3 Avenue, Shawinigan Qc G9T 2W6
www.genyk.com - info@genyk.com